ADVANTRA ™ PHC 9250

Tavné lepidlo

Použití : lepidlo ADVANTRA™ PHC 9250 bylo vyvinuto pro lepení trayů, lepení a uzavírání kartonů a kartonových skládaček.

Vlastnosti :
- transparentní a bez zápachu
- znamenitá tavná stabilita
- dobrá adheze i na mnohé těžkolepitelné povrchy
- vynikající tepelná odolnost slepu (např.: -40°C až +70°C)

Pokyny : Toto lepidlo na bázi nových surovin má nižší hustotu než obvyklá tavná lepidla, tzn. dosahuje velmi dobrých výsledků při současně nízkém nánosu.

Z důvodu nízké hustoty není s běžnými typy tavných lepidel mísitelné. Nanášecí systém musí být vyčištěn, než bude použit jiný typ lepidla.

Přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet

Technické údaje :

Barva	bílá
Film	tvrdý, elastický, suchý
Viskozita	Brookfild Sp 27 ASTM D 3236-88
	cca 1.820 mPas (150°C)
	cca 925 mPas (175°C)
Bod měknutí	cca 110°C / R&K ASTM E28-99
Hustota	cca 0,93 g/cm3 (23°C)
Otevřený čas	krátký
Vazbový čas	krátký
„Povolení“	na dotázání

Forma dodávky : Masterbar-bílá čokoláda, polštářky, tabletky

Skladování : V dobře uzavřeném originálním balení chráněném před světlem, prachem, vlhkostí a teplem minimálně 12 měsíců

Báze : Polyolefin obsahující katalyzátor metalocén

Bezpečnostní pokyny : Viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Zpracovatelské pokyny : Teplota zpracování by se měla být v rozmezí 150 – 190 °C, nanášecí systém prostřednictvím trysky, systém ponorného prstu, kolečkový nebo kotoučový nános

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 21.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)