ADVANTRA ™ SP

Tavné lepidlo

Použití

lepidlo ADVANTRA™ SP bylo vyvinuto pro lepení kartonů a uzavírání skládaček.

Vlastnosti

- transparentní a bez zápachu
- znamenitá tepelná stabilita
- lepí značné množství různých těžko lepitelných povrchů
- vynikající tepelná odolnost (-40 °C až +70°C)

Pokyny

toto tavné lepidlo s nově používanými surovinami má nižší hustotu než obvyklá tavná lepidla na bázi EVA, tj.vyznačuje se velmi dobrými výsledky lepení při současném nízkém nánosu lepidla. Na základě nízké hustoty není Advantra mísitelná s dosud známými tavnými lepidly. Nanášecí systém musí být důkladně vyčištěný, dříve než jsou použita jiná lepidla.

Technické údaje

Barva	bílá
Film	tvrdý, elastický, suchý
Viskozita	Brookfild;Sp27; ASTM D 3236-88 cca 1.820 mPas (150°C) cca 925 mPas (175°C)
Bod měknutí	cca 110°C /R&K-ASTM E 28-99
Otevřený čas	krátký
Doba tuhnutí	krátká
Hustota	cca 0,93 g/cm^3 (23°C)
Teplota zpracování	150 °C – 190 °C

Skladování

v dobře uzavřeném originálním balení při teplotě mezi 15 – 25 °C - 12 měsíců . Chránit před světlem, prachem, vlhkostí a teplem

Nános:

Systém ponorného prstu; kolečkový nebo kotoučkový nános, prostřednictvím trysky

Dodávaná forma

Master bar – „bílá čokoláda“ polštářky, pilulky

Čištění

při změně zpracovávaného lepidla zařízení a hadice důkladně vyčistit

Bezpečnostní pokyny

viz bezpečnostní list nebo etiketa

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 21.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)