CLARITY® PHL 4164 ZP

Tavné lepidlo

Použití :

CLARITY® 4164 ZP bylo vyvinuto pro etiketování skleněných, kovových i umělohmotných nádob (PVC,PE,PET,PP,.....) papírovými etiketami. CLARITY® 4164 ZP se zpracovává při rychlosti od 10.000 do 60.000 ks/hod.

Vlastnosti :

- nízká viskozita dovoluje zpracování při nízké teplotě nanášení
- dobré zpracovatelské vlastnosti
- vysoká přilnavost na studené (do 4°C) i teplé (do 50°C) obaly

Pokyny :

přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet

Technické údaje :

Barva	světležlutá
Film	pevný, elastický, suchý
Viskozita	Brookfild RV,Sp 27, ASTM D 3236-88
	cca 2.650 mPas (120°C)
	cca 805 mPas (150°C)
	cca 325 mPas (175°C)
Bod měknutí	cca 77°C / R&K ASTM E28-99
Dichte	cca 0,98 g/cm3 (23°C)
„Povolení“	na dotázání

Forma dodávky :

polštářky, zeropack v 12 kg kartonech

Skladování :

v dobře uzavřeném originálním balení chráněném před světlem,prachem,vlhkostí a teplem 12 měsíců

Nános :

Válcový nános, tryska, kolečkový, kotoučový nános

Bezpečnostní pokyny :

viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Zpracovatelské pokyny:

teplota zpracování by se měla pohybovat v rozmezí 140°C – 175 °C.

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)