Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

HÄRTER FC/UV

Druh produktu tvrdidlo

Polyisokyanátový roztok pro síťování CR a PUR roztokových lepidel. Vlivem tohoto zesíťování se zlepší odolnost proti organickým rozpouštědlům a také adheze k řadě materiálů. Rovněž se výrazně zvýší odolnost proti stárnutí u zesíťovaného nánosu lepidla než u nezasíťovaného.

Technické údaje :

Sušina	**: cca 27,9%**
Hustota při 20°C	**: cca 1,0 g/cm^3**
Barva	**: jasná žluto-hnědá, odchylky barvy nemají vliv na kvalitu**
Skladování	**: 12 měsíců v uzavřeném balení, vyloučit vliv vlhkosti**
Dávkování	**: 5-10%**
Reaktivita	**: střední**
Bezpečnostní opatření	**: viz bezpečnostní list nebo etiketa**
Obsah NCO skupin	**: 5,6 ± 0,2%**
Vlastnosti	**: Härter FC/UV obsahuje polyisokyanáty a je velmi těžko těkavý. Při normálním zpracování nejsou proto nutná opatření, která by vybočovala z obecných předpisů pro práci s chemikáliemi a organickými rozpouštědly.**

Pokyny pro zpracování
Jako síťovací prostředek pro lepidla z polyuretanu (Ultraflex), přírodního a syntetického kaučuku, zejména při lepení pryžových materiálů. Dávkování doporučujeme 5 % Härteru, v extrémních případech až 10 %.

Po zamíchání tužidla Härter FC/UV je nutné připravené dvousložkové lepidlo zpracovat před uplynutím doby životnosti směsi. Životnost směsi není určena pouze obsahem polymeru v lepidle, ale i ostatními podíly (pryskyřice, rozpouštědla). Po uplynutí doby životnosti směsi – normálně několik hodin nebo pracovní den – se lepidlo obtížně zpracovává a viskozita rychle stoupá.

Bezpečnostní pokyny
Produkt je snadno zápalný. Páry mohou ve směsi se vzduchem tvořit výbušnou směs. Těsně uzavřené nádoby skladovat v chladnu. Vyloučit vliv jisker a otevřeného ohně. Nekouřit, nesvařovat, vypnout elektrické přístroje. Pracovní prostor dobře větrat. Zamezit kontaktu s pokožkou a očima, případně řádně vypláchnout vodou. Znečištěné oblečení ihned svléknout. Nesmí přijít do rukou dětem. Nevylévat do odpadu.

Technický stav: říjen 1993
Od tohoto data jsou jednotlivé údaje v dříve vydaných technických listech neplatné
Datum tisku: 6.12.2013