Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

ICORTIN C 17

Druh produktu jednosložkový halogenizační prostředek

Oblast použití halogenizační činidlo pro úpravu nedrásavých nebo drásavých pryžových podešví a podešví z termoplastického kaučuku.

Technické údaje :

Hustota	**: 0,9 kg/l**
Viskozita při 20°C	**: cca 40mPas**
Barva	**: bezbarvá, čistá**
Obsah sušiny	**: 2%**
Skladování	**: 6 měsíců při teplotě + 15°C - 25°C v uzavřeném balení**
Bezpečnostní upozornění	**: VbF třída: A1**

Zpracovatelské údaje :

Doba suché/kontaktní lepivosti	**: 10 min – 15 hod (max 6 týdnů), podle použitého materiálu**
Způsob nanášení:	**: štětcem, strojem**
Zpracovatelská teplota	**: pracovní teplota nesmí klesnout pod 16°C**
Ředění a čištění stroje	**: Isa-Verdunner 1**

Pokyny pro zpracování

Nanést Icortin C 1 na celou plochu rovnoměrně. Po uplynutí stanovené doby schnutí lepit lepidlem řady Ultraflex.

Při zpracování TR – podešví volit podle druhu materiálu delší dobu schnutí.

Poznámka

Nános Icortinu C 17 je možné provádět jen je-li zabezpečeno účinné odsávání vznikajících par. Rovněž natřené dílce je nutné nechat pod odsáváním, dokud úplně neoschnou. Halogenizované materiály je nutné odzkoušet předem z hlediska jejich lepivosti. Lepená plocha musí být zbavena všech znečisťujících látek – olejů, tuků, vosku, barev a zbytků finišů.

Technický stav : 4.11.1993
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických specifikacích neplatná.

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 31.10.2013