Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

INTRAFOL L 1140/31

Druh produktu primer obsahující rozpouštědla

Oblast použití je vhodný jako přednátěr pro ABS nábytkové hrany pro následné lepení pomocí EVA-tavných lepidel.

Technické údaje :

Hustota	**: 0,89 g/cm^3**
Viskozita při 20°C	**: cca 800 mPas**
Barva	**: bílá**
Obsah pevných látek	**: 14,1%**
Skladování	**: 6 měsíců při teplotě + 15°C - 25°C v uzavřeném balení**
Chování za chladu	**: pod 10°C houstne, po vytemperování ve vodní lázni je opětovně zpracovatelný**
Bezpečnostní upozornění	**: INTRAFOL L 1140/31 není lepkavý, účinnost přednátěru je 2 roky**

Zpracovatelské údaje :

Množství nánosu	**: 20 – 40g/m^2 (za mokra)**
Způsob nanášení:	**: 10 min – 15 hod (max 6 týdnů), podle použitého materiálu**
Zpracovatelská teplota	**: válcový nános**
Ředění a čištění stroje	**: zpracovává se při pokojové teplotě**
	: Isa-Verdunner 220

Pokyny pro zpracování
Plochy pro nános primeru musí být suché, čisté a bez mastnot. Intrafol před použitím dobře rozmíchat.

INTRAFOL® L 1140/31 se nanáší válcovým systémem v tenké a rovnoměrné vrstvě. Nanášené množství je cca 20-40 g/m^2 (v mokrém stavu)
Při nánosu na teplý materiál je pokojová teplota pro schnutí dostatečná. Při zpracování běžně temperovaných substrátů lze sušení provádět při cca 70°C.
Doba schnutí při 70°C je cca 30 – 60 vteřin. Při schnutí za tepla musí být substrát před návinem opět zchlazen.

Zvláštní pokyny
Vyvarovat se sedření vrstvy přednátěru transportními válečky jednotlivých zařízení.

Technický stav : 20.2.2001
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických specifikacích neplatná.
Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 31.10.2013