IPACOLL LP 3170 / 1

Disperzní lepidlo

Použití : IPACOLL® PWC 3170/1 bylo vyvinuto pro lepení spojů papír/papír případně pro kašírování kartonu papírem nebo papíru na látku.

IPACOLL® PWC 3170/1 je velmi univerzální a lze jej použít pro výrobu skládaných krabic, dále pro výrobu pytlů a sáčků a dále pro lepenou vazbu a lepení bloků.

IPACOLL® PWC 3170/1 je vhodný i pro oblepování knižních bloků a brožur stejně jako pro manuální oblepování psacích a poznámkových bločků.

Vlastnosti :

- dobrá přilnavost na listech
- elastický film
- dobře umístitelný
- univerzálně použitelný
- dobře čistitelný

Pokyny : přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet. Po delším skladování před upotřebením promíchat.

Technické údaje :

Barva	bílá
Film	elastický
Viskozita	Brookfild ASTM D 3236 – 88 cca 17.000 mPas (25°C)
pH	cca 6,5
Obsah sušiny	cca 53%
Hustota	cca 1,05 g/cm^3 (20°C)
Otevřená čas	střední
„Vazbový čas“	střední
„Povolení“	na dotázání

Forma dodávky : 30 kg plastové vědro

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení při teplotě 15 – 25 °C - 6 měsíců

Nános : ruční nános; válcový nános

Čištění : zbytky lepidla umýt teplou vodou

Bezpečnostní pokyny : viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Zpracovatelské pokyny : teplota zpracování by se měla pohybovat v rozmezí 15 – 25 °C

Důležité upozornění :
Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy. Doporučujeme vždy provést dostatečné vlastní zkoušky na vhodnost materiálu pro zamýšlený účel.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)