IPACOLL ® M 0340

Disperzní lepidlo

Použití :

lepidlo IPACOLL® M 0340 je stálé emulzní lepidlo s vysokou přilnavostí za mokra vhodné pro výrobu papírových krabic, přepravek na vysokorychlostním zařízení .
IPACOLL® M 0340 je vhodný k lepení široké řady natírané lepenky používané zejména v cigaretovém obalovém průmyslu. Je používán rovněž pro podélné a spodní skládané lepení v pytlích a sáčcích.

Vlastnosti :

- vysoká počáteční přilnavost
- snadné čištění
- velmi dobrá opracovatelnost
- univerzální použití

Pokyny :

přilnavost lepidla (soudržnost) na použité materiály je potřebné odzkoušet

Technické údaje :

Barva	bílá
Film	pevný, hladký
Viskozita	Brookfild RV – Type Sp3/20 rpm cca 2.000 mPas (20°C)
pH	cca 4,5
Obsah sušiny	cca 49%
Hustota	cca 1,08 g/cm^3 (20°C)
Otevřený čas	střední
Čas vytvrzování	velmi krátký
Povolení	na dotázání

Skladování :

v dobře uzavřeném originálním balení při teplotě mezi 15 – 25 °C - 6 měsíců .

Nános :

válcový, kolečkový nános při pokojové teplotě

Čištění :

Podle možností ještě nezaschnuté zbytky lepidla je třeba odstranit vodou. Vytvrzené zbytky lepidla se dají jen velmi pracně odstranit směsí teplé vody a mýdla

Bezpečnostní pokyny :

viz bezpečnostní list nebo etiketa

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)