IPACOLL® PWC 3107 EB

Disperzní lepidlo

Použití : IPACOLL ® PWC 3107 EB byl vyvinut pro lepení podélného švu a dna u krabic, pytlíků a sáčků speciálně pro balení potravin.
IPACOLL ® PWC 3107 EB je používán pro laminování PVC, PVDC, PS a hliníku na papír a kartonážní výrobky.
IPACOLL ® PWC 3107 EB je kvalitní produkt pro vnitřní lepení při výrobě kartonáže z lepenky a může být rovněž použit pro lepení za mokra.

Vlastnosti :

- dobrá adhesivita i na různě upravené nebo lakované povrchy
- vysoká počáteční pevnost
- neobsahuje rozpouštědla
- dobrá zpracovatelnost na automatizovaných zařízeních
- neutrální zápach
- pro hlubokomražené obaly
- stabilní vůči stárnutí
- flexibilní spára

Pokyny : přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet.

Technické údaje :

Barva	bílá
Film	elastický, suchý
Viskozita	Brookfild RV - Typ
	cca 2.500 mPas (20°C)
Hodnota pH	cca 4,5
Sušina	cca 55 %
Hustota	cca 1,06 g/cm^3 (20°C)
Otevřená čas	velmi krátký
„Vazbový čas“	velmi krátký
„Povolení“	na dotázání

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení chráněno při teplotě mezi 15 a 25 °C do 6 měsíců

Nános : tryska, štěrbinová tryska, válec, kolečko, kotouč

Čištění : Podle možností ještě nezaschnuté zbytky lepidla odstranit vodou. Vytvrzené lepidlo lze vyčistit s vynaložením velké námahy teplou vodou s čistícími prostředky.

Bezpečnostní pokyny : Viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Pokyny pro zpracování : Podle možností čistit lepidlo ve vlhkém stavu vodou.Vytvrzené lepidlo lze vyčistit s vynaložením velké námahy teplou vodou s čistícími prostředky.

Důležité upozornění :
Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy. Doporučujeme vždy provést dostatečné vlastní zkoušky na vhodnost materiálu pro zamýšlený účel.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)