IPACOLL® PWC 3107 I

Disperzní lepidlo

Použití : IPACOLL ® PWC 3107 I bylo vyvinuto pro lepení podélného švu u krabic, pytlíků a sáčků prostřednictvím tryskového nánosu, speciálně pro balení potravin.

IPACOLL ® PWC 3107 je používán jako stranové lepidlo a pro předsádku v polygrafickém průmyslu

Vlastnosti :

- dobrá adhesivita i na těžce nepitelné povrchy
- vysoká počáteční pevnost
- neobsahuje rozpouštědla
- dobrá zpracovatelnost na automatizovaných zařízeních
- neutrální zápach
- stabilní vůči stárnutí
- flexibilní spára

Pokyny : přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet.

Technické údaje :

Barva	bílá
Film	pevný
Viskozita	Brookfild ASTM D 3236 – 88
	cca 700 mPas (20°C)
Hodnota pH	cca 4,5
Sušina	cca 52 %
Hustota	cca 1,05 g/cm^3 (20°C)
Otevřená čas	velmi krátký
„Vazbový čas“	velmi krátký
„Povolení“	na dotázání

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení chráněno při teplotě mezi 15 a 25 °C do 6 měsíců

Nános : tryskový nános bez kontaktu s materiálem

Čištění : Podle možností ještě nezaschnuté zbytky lepidla je třeba odstranit vodou. Vytvrzené lepidlo lze vyčistit s vynaložením velké námahy teplou vodou s čistícími prostředky.

Bezpečnostní pokyny : Viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Pokyny pro zpracování : chránit před mrazem

Důležité upozornění :
Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy. Dporučujeme vždy provést dostatečné vlastní zkoušky na vhodnost materiálu pro zamýšlený účel.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)