IPACOLL® PWC 3135 PB

Disperzní lepidlo

Použití :

IPACOLL ® PWC 3135 PB bylo vyvinuto pro lepení papíru a kartonáže s těžko lepitelným povrchem.
IPACOLL ® PWC 3135 PB je vhodný pro lepení UV lakovaných materiálů a vykazuje dobrou přilnavost na různé folie.
IPACOLL ® PWC 3135 PB je vhodný je vhodný pro lepení podélných švů, lepení „uzávěrů“ a dále i pro vlepování okének.
IPACOLL ® PWC 3135 PB je využíván speciálně v potravinářském průmyslu pro obaly hluboce mražených potravin
IPACOLL ® PWC 3135 PB je koncipován pro nános kolečkem, může být nanášen i tryskami apod.

Vlastnosti :

- dobrá zpracovatelnost na automatizovaných zařízeních
- dobrá adhesivita i na různě lakované povrchy i folie (PVC, PS, PET, Acetát, celofán, Al-folie apod.)
- neutrální zápach
- stabilní vůči stárnutí
- flexibilní spára
- lepená spáre je odolná velmi nízkým teplotám

Pokyny : přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet.

Technické údaje :

Barva	bílá
Film	elastický
Viskozita	Brookfild ASTM D 3236 – 88 cca 3.500 mPas (20°C)
Hodnota pH	cca 4
Sušina	cca 57 %
Hustota	cca 1,1 g/cm^3 (20°C)
Otevřená čas	krátký
„Vazbový čas“	velmi krátký
„Povolení“	na dotázání

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení chráněno při teplotě mezi 15 a 25 °C do 6 měsíců

Nános : kolečkový-, válcový, deskový- nebo tryskový nános

Čištění : Podle možností ještě nezaschnuté zbytky lepidla odstranit vodou. Vytvrzené lepidlo lze vyčistit s vynaložením velké námahy teplou vodou s čistícími prostředky.

Bezpečnostní pokyny : viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Pokyny pro zpracování : produkt je citlivý na teploty pod bodem mrazu

Důležité upozornění :
Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy. Dporučujeme vždy provést dostatečné vlastní zkoušky na vhodnost materiálu pro zamýšlený účel.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)