IPACOLL® PWC 3988

Disperzní lepidlo

Použití : IPACOLL® PWC 3988 byl vyvinutý pro kašírování na jednostranné lepence
IPACOLL® PWC 3988 lze použít také na různé hladké lepenky a podobně
IPACOLL® PWC 3988 se používá při kartonáži na všech bežných zařízeních (Tünkers, Stock, Asitrade, Dong Sung, ...)

Vlastnosti :
- snadný a „čistý“ nános
- střední vazbový čas
- velmi dobrá počáteční pevnost
- dobré zpracovatelské vlastnosti při strojním zpracování

Pokyny : přilnavost lepidla (soudržnost) na použité materiály je potřebné odzkoušet

Technické údaje :

Barva:	bílá
Film:	tvrdý, pevný, elastický
Viskozita:	Brookfild RV - Type cca 4000 mPas (20°C)
pH:	cca 7
Obsah sušiny:	cca 49%
Hustota:	cca 1,13 g/cm^3 (20°C)
Otevřený čas:	střední
Vazbový čas:	střední
„Povolení“:	na dotázání

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení při teplotě mezi 15 – 25 °C - 6 měsíců

Nános : válcový nános

Čištění : nezaschnuté zbytky lepidla odstranit vodou

Bezpečnostní pokyny : viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Zpracovatelské pokyny: teplota zpracování by měla být mezi 15 a 25 °C, citlivý na mráz

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)