IPACOLLAN D 04

disperzní samolepící lepidlo

Použití : lepidlo IPACOLLAN D 04D bylo vyvinuto pro lepení různých materiálů, jako jsou např. papíry s nánosem PE, či PP, BOPP a jiné fólie z plastů, výroba pytlů a samolepících materiálů.

Vlastnosti :
- vynikající lepivost k různým materiálům
- dobrá tepelná odolnost
- vysoký obsah sušiny
- vyhovuje předpisům BGA

Pokyny : Přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet. V závislosti na kvalitě papírů a zpracovatelských podmínkách může dojít eventuelně k migraci částic.

Technické údaje :

Barva	bílá
Báze	polyakrylátová disperze
Film	stále lepivý
Viskozita	Brookfild HBT při 20ot cca 4.800 ± 1.120 mPas (20°C)
Hustota	1.010 kg/m^3
Hodnota pH	4 – 5
Vazbový čas	krátký

Forma dodávky : 30kg balení

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení chráněném před světlem, prachem, vlhkostí a teplem 6 měsíců

Nános : kolečko, válec

Čištění : voda s přídavkem saponátu

Bezpečnostní pokyny : produkt neobsahuje žádné nebezpečné ani toxické látky, viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Zpracovatelské pokyny : teplota zpracování by se měla být v rozmezí 140 – 170 °C (podle nanášecího zažízení)

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)