H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

IPATHERM CLEANER 9030

Druh produktu čistící prostředek

Oblast použití IPATHERM CLEANER 9030 byl vyvinut pro čištění přístrojů určených ke zpracování reaktivních tavných PUR lepidel reagujících s vlhkostí.

Vlastnosti IPATHERM CLEANER 9030 je dodáván ve formě modře zbarveného granulátu, aby byl pro uživatele při procesu čištění zřetelný rozdíl od tavného PUR lepidla.
IPATHERM CLEANER 9030 neutralizuje volné izokyanáty nezreagovaných PUR tavných lepidel v zpracovatelském zařízení. Tím bude zamezeno další reakci PUR tavných lepidel.

IPATHERM CLEANER 9030 musí být použit dříve než zreagovalo PUR tavné lepidlo. Vytvrzené PUR tavné lepidlo se dá odstranit pouze mechanicky.

Technické údaje :

Bod měknutí	**: cca 76°C, R&K - ASTM E28-99**
Viskozita při 20°C	**: cca 5.000 mPas ; Brookfield:RV Sp 27; ASTM D 3236-88, (150 °C)**
Barva	**: modrá**
Skladování	**: 12 měsíců v uzavřeném balení chráněném před prachem, vlhkostí, světlem a horkem**
Forma dodávky	**: granulát, 20kg pytle**
Bezpečnostní pokyny	**: viz bezpečnostní list nebo etiketa**

Pokyny pro zpracování
Zbytky PUR tavného lepidla vytlačit čerpadlem ze zařízení a z hadic. V závislosti na velikosti balení a délce hadic roztavit přibližně 5 – 10 kg čističe IPATHERM CLEANER 9030 a zařízení včetně hadic „propláchnout“ do té doby, až je tavné polyuretanové lepidlo ze zařízení i hadic odstraněno. To je rozpoznatelné podle barvy čističe. Pokud není zařízení opětovně použito v den čištění, doporučujeme nechat čistič v zařízení. Před zahájením lepení je potřebné čistič roztavit a odčerpat ze zařízení a hadic a následně důkladně tavným polyuretanem „propláchnout“, aby se odstranili zbytky čističe IPATHERM CLEANER 9030 a tím se zamezilo chybnému slepení materiálu (horší přilnavosti).

Doporučené teploty zpracování: Tavné zařízení/Tank: cca 140 °C
Hadice: cca 140°C

Technický stav : 20.2.2006
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických specifikacích neplatná.
Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 31.10.2013