Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

IRUTEX 1051

Druh produktu modifikovaný syntetický kaučuk, latex

Oblast použití stříkaný latex pro lepení podpatků a potahů, pro zhotovení stélek do bot

Vlastnosti Vydatná povrchová lepivost, víceúčelové lepení s rozpouštědlovým lepidlem řady Isarment.

Technické údaje :

Sušina	**: cca 40%**
Hustota při 20°C	**: cca 1,04 g/cm^3**
Viskozita při 20°C	**: cca 94 mPas ; Brookfield:RVT (20 °C)**
Barva	**: bílá**
Skladování	**: 9 měsíců v uzavřeném balení chráněném před prachem, vlhkostí a světlem při pokojové teplotě, nesmí se skladovat pod +5°C, lepidlo je náchylné na mráz**
Hodnota pH	**: cca 10**
Bezpečnostní pokyny	**: viz bezpečnostní list nebo etiketa**

Zpracovatelské údaje :

Kontaktní čas	**: 20min až 48 hod v závislosti na použitém podpadku, či potahu**
Způsob nanášení:	**: štětcem, nanášecím zařízení pro latex, pistolí**
Zpracovatelská teplota	**: teplota místnosti nesmí klesnout pod 16°C**
Ředění	**: změkčená voda**
Čištění stroje	**: voda u zaschlých zbytků použít ředidlo Isa-Verdunner 111 nebo Isa-Verdunner 220**

Pokyny pro zpracování

Materiál (kůže nebo látka z umělých vláken s textilií nebo rub rouna) a lepidlo Irutex 1051 nanést na slepované materiály a nechat schnout, dokud je průhledné. Podpatky nebo potahy v Isarmentu např.označení 5437 namáčet. Ihned v uvedeném zpracovatelském čase slepit.

Poznámka

Při nepatrném překročení zpracovatelského rozpětí může být provedeno slepení prostřednictvím mírného zahřátí materiálu.

Technický stav : 4.5.2007
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických specifikacích neplatná.
Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 31.10.2013