Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

IRUTEX 8500

Druh produktu modifikovaný syntetický latex

Oblast použití lepení bot z kožených, EVA a gumových podrážek a podešví na kožené a textilní svršky obuvi

Pokyny neobsahující rozpouštědla, zpracování jednosložkově

Technické údaje :

Sušina	**: cca 45%**
Hustota při 20°C	**: cca 1,08 g/cm^3**
Viskozita při 20°C	**: cca 200 mPas; (Brookfield RVT, 20°C při vyrobení)**
Barva	**: bílá**
Skladování	**: 6 měsíců v uzavřeném balení chráněném před prachem, vlhkostí a světlem při pokojové teplotě, nesmí se skladovat pod +5°C, lepidlo je náchylné na mráz**
Hodnota pH	**: cca 10**
Bezpečnostní pokyny	**: viz bezpečnostní list nebo etiketa**

Zpracovatelské údaje :

Kontaktní čas	**: 30 minut až několik týdnů v závislosti na použitém materiálu**
Způsob nanášení:	**: štětcem, nanášecím zařízení pro latex**
Zpracovatelská teplota	**: teplota místnosti nesmí klesnout pod 16°C**
Ředění	**: změkčená voda**
Čištění stroje	**: voda, na zaschlé lepidlo použít ředidlo Isa-Verdunner 111 nebo Isa-verdunner 220**

Pokyny pro zpracování
Prosím, respektujte naše pokyny k přípravě podrážek a podešví. Materiály upravené odpovídajícím způsobem potřete lepidlem IRUTEX 8500. Po zaschnutí (film musí být sklovitý/průhledný) se dosáhne slepení aktivací teplotou zahřátím podrážek. Lepené plochy ihned spojit a přitisknout. (teplota filmu je cca 50 -70 °C)

Poznámka
IRUTEX 8500 může být použit také jako přednátěr kůže. Před začátkem výroby musí být na příslušné materiály bezpodmínečně provedeny zkoušky proti stárnutí.

Technický stav : 22.2.2013
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických specifikacích neplatná.
Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 31.10.2013