Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

IRUTEX D 60 ST

Druh produktu modifikovaný přírodní latex

Oblast použití kašírování kůže a podšívek, vlepování stélek, lepení korku a filcu

Vlastnosti nízkoviskozní

Technické údaje :

Sušina	**: cca 60%**
Hustota při 20°C	**: cca 0,94 g/cm^3**
Viskozita při 20°C	**: cca 20s/ 4R ; při vyrobení**
Barva	**: bílá**
Skladování	**: 9 měsíců v uzavřeném balení chráněném před prachem, vlhkostí a světlem při pokojové teplotě, nesmí se skladovat pod +5°C, lepidlo je náchylné na mráz**
Hodnota pH	**: cca 10**
Bezpečnostní pokyny	**: viz bezpečnostní list nebo etiketa**

Zpracovatelské údaje :

Kontaktní čas	**: do 15 minut**
Způsob nanášení:	**: štětcem, nanášecím zařízení pro latex**
Zpracovatelská teplota	**: teplota místnosti nesmí klesnout pod 16°C**
Ředění	**: změkčená voda**
Čištění stroje	**: voda, na zaschlé lepidlo použít ředidlo Isa-Verdunner 111**

Pokyny pro zpracování

Lepidlo IRUTEX D 60 ST nanést na lepený materiál jedno nebo oboustranně. Při jednostranném nánosu lepené plochy ihned spojit a přitisknout. Při oboustranném nánosu lze počkat do 15 minut v závislosti na lepeném materiálu a síle nánosu.

Poznámka

Kůže musí mít obsah tuku nižší než 12%. Při překročení této hodnoty doporučujeme provést zzkoušky proti stárnutí.

Technický stav : 4.5.2007
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických specifikacích neplatná.
Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 31.10.2013