Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

ISARCOLL 5101 X

Druh produktu polychloroprénové lepidlo obsahující rozpouštědla

Oblast použití ISARCOLL 5101 X se používá pro lepení kůží, plněných gumových materiálů, EVA-podrážek,tkanin, plstí,korku, lepení rámků na obolit, vlepování stélek atd.

Pokyny neobsahuje toluen, zpracování jednosložkově, univerzální použití

Technické údaje :

Sušina	**: cca 23%**
Hustota při 20°C	**: cca 0,87g/cm^3**
Viskozita při 20°C	**: cca 2.300 mPas; (Brookfield RVT, 20°C při vyrobení)**
Barva	**: nahnědlá, neprůhledná**
Skladování	**: 12 měsíců v uzavřeném balení při pokojové teplotě, nesmí se skladovat pod +5°C, lepidlo je náchylné na mráz**
Bezpečnostní pokyny	**: viz bezpečnostní list nebo etiketa**

Zpracovatelské údaje :

Kontaktní čas	**: 20 až 90 minut**
Způsob nanášení:	**: štětcem, stříkací pistolí**
Zpracovatelská teplota	**: teplota místnosti nesmí klesnout pod 16°C**
Ředění	**: ISA-Verdunner 111**
Čištění stroje	**: ISA-Verdunner 111 nebo ISA-Verdunner 220**

Pokyny pro zpracování

Materiál musí být běžným způsobem předpřipraven. Lepené plochy musí být čisté, suché a bez mastnot a separátorů. ISARCOLL 5101 X oboustranně nanést a nechat schnout. Během udaného času zpracování lepené části k sobě přiložíme a lisujeme. Při překročení doby zpracování lze následně provést lepení pomocí tepelné aktivace (při cca 70°C).

Poznámka

Jednosložková polychloroprénová lepidla pro kůže s obsahem tuku do cca 9%
Při překročení hodnoty je nutné provést test proti stárnutí. Při značném počtu různorodých materiálů je třeba vhodnost materiálů pro dané účely ověřit vlastními zkouškami.

Technický stav : 5.8.1998
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických specifikacích neplatná.
Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 31.10.2013