Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

ISARCOLL 5114

Druh produktu polychloroprénové lepidlo obsahující rozpouštědla

Oblast použití napínání a lepení svršků, potahování stélek, vlepování stélek

Technické údaje :

Sušina	**: cca 29%**
Hustota při 20°C	**: cca 0,87g/cm^3**
Viskozita při 20°C	**: cca 4.500 mPas; (Brookfield RVT, 20°C při vyrobení)**
Barva	**: nahnědlá**
Skladování	**: 12 měsíců v uzavřeném balení při pokojové teplotě, nesmí se skladovat pod +5°C, lepidlo je náchylné na mráz**
Bezpečnostní pokyny	**: viz bezpečnostní list nebo etiketa**

Zpracovatelské údaje :

Kontaktní čas	**: 10 až 180 minut**
Způsob nanášení:	**: štětcem**
Zpracovatelská teplota	**: teplota místnosti nesmí klesnout pod 16°C**
Ředění	**: ISA-Verdunner 111**
Čištění stroje	**: ISA-Verdunner 111**

Pokyny pro zpracování

Materiál musí být běžným způsobem předpřipraven. Lepené plochy musí být čisté, suché a bez mastnot a separátorů. ISARCOLL 5114 jedno nebo oboustranně nanést a nechat schnout. Jednostranný nános je při kašírování nebo při vlepování stélek. Oboustranný nános pak při napínání nebo obalování. U jednostranného nánosu ihned slepit, při oboustranném nánosu slepit během udaného času zpracování . Při překročení doby zpracování lze následně provést lepení pomocí tepelné aktivace jednoho z lepených dílů (povrchová teplota lepidla je cca 70°C).

Poznámka

Jednosložkové lepení je vhodné pro pro kůže s obsahem tuku do cca 9%

Technický stav : 3.2.1997
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických specifikacích neplatná.

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 31.10.2013