Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

ISARPLAST l 402

Druh produktu lepidlo na bázi akrylátu s obsahem rozpouštědel

Oblast použití ISARPLAST l 402 určen pro lepení malých ploch (do ca 50cm^2) z PS,SB, SAN, ABS, PVC, PMMA a celuloidu vzájemně a dalšími materiály jako dřevo, apod.

Speciální poznámka z důvodu možnosti použití značně rozdílných materiálů a jejich eventuální nesnášenlivosti je potřeba před použitím provést odpovídající testy

Technické údaje :

Sušina	**: cca 27%**
Hustota při 20°C	**: cca 0,89g/cm^3**
Viskozita při 20°C	**: cca 420 mPas; (Brookfield RVT, 20°C při vyrobení)**
Barva	**: bezbarvý, transparentní**
Skladování	**: 12 měsíců v uzavřeném balení při pokojové teplotě, nesmí se skladovat pod +5°C**
Bezpečnostní pokyny	**: viz bezpečnostní list nebo etiketa**

Zpracovatelské údaje :

Kontaktní čas	**: žádný, lepení za mokra**
Způsob nanášení:	**: štětcem, špachtle, válec, tryska**
Zpracovatelská teplota	**: + 15°C až + 25°C**
Množství nánosu	**: 150 – 250 g/m^2 v závislosti na použití**
Ředění	**: ISA-Verdunner 1**
Čištění	**: ISA-Verdunner 1**

Pokyny pro zpracování

Lepené plochy musí být suché, čisté, bez mastnot. Separátor z forem odstranit. Umělé hmoty s vnitřním pnutím by měly být před zpracováním vytemperovány.

Lepení jednostranně-při nánosu stříkáním po zředění ISA-Verdunnerem 1 v poměru 2:3. Při zpracování špachtlí nebo válcem aplikovat v uzavřené aparatuře.

U tvarových dílů a malých ploch nanést lepidlo štětcem na obě plochy. Po nánosu ihned lepené díly přiložit k sobě a dle možností lehce zalisovat nebo přitlačit. Konečná pevnost je dosažena po cca 3 dnech.

Technický stav : 29.2.2000
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických specifikacích neplatná.
Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 31.10.2013