# Technická specifikace produktu

**H. B. Fuller, GmbH**
**Kaplanstraße 30**
**A – 4600 Wels**
**Austria**

# ISATRANS PERFEKT X

**Druh produktu** polychloroprénové lepidlo s obsahem rozpouštědel

**Oblast použití** pro lepení podešví z měkké gumy a svršků obuvi z různých materiálů např. transparentní, krepové, TR-podešve a pod.

## Technické údaje :

| | |
|---|---|
| **Hustota** | **: 0,86 kg/l** |
| **Viskozita při 20°C** | **: cca 2.500mPas** |
| **Barva** | **: béžová** |
| **Obsah sušiny** | **: 22%** |
| **Skladování** | **: 12 měsíců při teplotě + 15°C - 25°C v uzavřeném balení** |
| **Bezpečnostní upozornění** | **: dodržujte údaje v bezpečnostním listě** |

## Zpracovatelské údaje :

| | |
|---|---|
| **Doba suché/kontaktní lepivosti** | **: 20 min – 90 min** |
| **Tvrdidla** | **: 3FE** |
| **Poměr míchání** | **: 5 – 10váhových %** |
| **Doba zreagování** | **: kratší než 3 hodiny** |
| **Způsob nanášení** | **: štětcem** |
| **Zpracovatelská teplota** | **: pracovní teplota nesmí klesnout pod 16°C** |
| **Ředění a čištění stroje** | **: Isa-Verdunner 111** |

**Pokyny pro zpracování**
Materiály běžným způsobem připravit ( kůži a pryž zdrsnit ). Isatrans Perfekt X + tvrdidlo oboustranně nanést a během času zpracování lepené části spojit a slisovat. Při krátkém překročení doby zpracování (do jedné hodiny) může být působením tepla (60°C) ještě spoj přilepen.

**Poznámka**
Polychloroprénová dvousložková lepidla jsou vhodná pro lepení kůže s obsahem tuku do 15%. Z důvodu velké variability jednotlivých materiálů doporučujeme vždy provést odpovídající zkoušky.

**Technický stav :** 4.11.1993
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických specifikacích neplatná.
**Důležité upozornění :**
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 12.11.2013