LUNATACK® AS 4148

Tavné lepidlo

Typ produktu : tavné lepidlo na polypropylenové bázi

Použití : tavné lepidlo pro lepení třídičů(odlučovačů). Velmi dobrá odolnost vůči kyselině sírové a řadě chemikálií.
LUNATACK® AS 4148 je dále používán pro montážní lepení různých materiálů jako dřevo, umělé hmoty, kov, měkké a tvrdé pěny, kůže, textil a na potažené a lakované povrchy.

Pokyny : Přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet

Technické údaje :

Barva	slonová kost
Viskozita	cca 2.000 mPas (190°C)
Bod měknutí	cca 110°C (metoda R+K)
Konzistence	pevný
Hustota	cca 0,98 g/cm^3
Forma dodávky	kuličky
Bezpečnostní pokyny	viz Bezpečnostní list
Skladování	12 měsíců v chladu a suchu

Zpracovatelské údaje :

Teplota zpracování	180 – 210 °C
Otevřená doba	dlouhá
Vazbový čas	střední
Nános	tryska, válec
Množství nánosu	v závislosti na použití
Čištění	Reiniger SK

Zpracovatelské pokyny :

Příprava lepené plochy : lepené plochy musí být čisté, suché a bez mastnot

Příprava : LUNATACK® AS 4148 je taven v nanášecí hlavě resp. v tavném tanku. Natavení trvá cca 30 minut. Tavný sud, tavná deska, čerpadlo, hadice a tryska jsou zpravidla nezávisle na sobě vyhřívány. Při vysoké teplotě může dojít k přepálení lepidla.

Nános lepidla : LUNATACK® AS 4148 je okamžitě po dosažení zpracovatelské teploty použitelný. Množství nánosu lze regulovat teplotou, tlakem vzduchu, velikostí trysky. Při delší pracovní přestávce snížit teploty nebo vypnout zařízení, aby nedošlo ke znehodnocení lepidla.

Zvláštní upozornění : tavná lepidla uvolňují i při dodržení předepsaných teplot páry, přičemž může vzniknout zápach. Pokud se zpracovatelská teplota překročí na delší dobu, mohou rozkladem tavného lepidla vznikat škodlivé látky. V tomto případě se musí zabránit vdechování škodlivých par např. odsáváním.

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)