LUNATACK B 22 S

Tavné lepidlo

Použití : lepidlo LUNATACK B 22 S je lepidlo na bázi EVA kopolyméru a bylo vyvinuto pro lepení bočních knižních vazeb, slovníků, pro lepení různých katalogů s těžkými obálkami i pro vlepování reklamních předmětů a pohlednic do časopisů.

Vlastnosti :
- výborná lepící schopnost
- velmi dobrá lepivost na nejrůznější druhy papíru
- pevná vazbová lepivost

Pokyny : Přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet

Technické údaje :

Barva	transparentní, bílá
Film	elastický, suchý
Viskozita	Brookfield; Sp27; ASTM D 3236-88 2.400 mPas (160°C) 1.550 mPas (175°C)
Chemická báze	EVA kopolymér
Otevřený čas	střední
Bod měknutí	cca 74 °C/ R&K/ASTM E 28-99
Hustota	0,97 g/cm^3 (23°C)
Stabilita taveniny	velmi dobrá
Teplota zpracování	170 °C ± 5°C

Forma dodávky : polštářky

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení chráněném před světlem,prachem,vlhkostí a teplem 12 měsíců

Nános : tryskový, kolečkový, kotoučkový

Tryskový nános : Teploty/ tank-150°C, hadice-170°C, hlavice trysky-175°C

Bezpečnostní pokyny : Produkt neobsahuje žádné nebezpečné nebo toxické látky, viz Bezpečnostní list nebo etiketa
Tavná lepidla uvolňují i při dodržování předepsané teploty zpracování páry, při čemž vzniká často zápach. Pokud se však zpracovatelská teplota překročí na delší dobu, mohou rozkladem tavného lepidla vznikat škodlivé látky. V takových případech se musí zabránit vdechování škodlivých par/plynů zavedením bezpečnostních opatření, např. odsáváním par.

Zpracovatelské pokyny : teplota zpracování by se měla být v rozmezí 165 – 175 °C