LUNATACK® HL 2268

tavné lepidlo

Použití : Lepidlo Lunatack HL 2268 bylo vyvinuto do grafického průmyslu pro lepení pohlednic a vzorků zboží do časopisů, které se zase dá odloupnout bez odtržení materiálu

Vlastnosti :
- velmi dobrá stabilita tavení
- výborná lepivost

Pokyny : Přilnavost na použité materiály je nutné odzkoušet. V závislosti na kvalitě papíru a zpracovatelských podmínkách může dojít k migraci částic.

Technické údaje :

Barva	transparentní, světle žlutá
Film	měkký
Viskozita	Brookfield RV Sp.27, ASTM D 3236-88, cca 5.000 mPas,při 150°C cca 1.800 mPas při 175°C
Bod měknutí	cca 96°C / R&K ASTM E28-99
Hustota	cca 0,97 g/cm^3 při 23°C
Otevřený čas	střední
Vytvrzovací čas	krátký

Forma dodávky : pilulky

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení chráněných před světlem, prachem, vlhkostí a žárem po dobu 12 měsíců

Nános : tryskový nános
průměr trysky: 0,4mm případně 0,38mm

Teplota zpracování : předtavení: 150°C, trubice: 160 °C, hlava trysky : 160-165°C
Je doporučeno zbytečné nezatěžovat teplotní zatížení, např. vysoké teplotní zatížení u dlouhodobější nečinnosti stroje zamezit a pokud možno jen lepidlo – denní dávku do předtavičky naplnit.

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 29.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)