LUNATACK® HL 3301 EU

Tavné lepidlo

Použití

Lepidlo LUNATACK HL 3301 EU bylo vyvinuto pro grafický průmysl pro vlepování pohlednic a vzorků do časopisů.
Použitím lepidla LUNATACK HL 3301 EU lze vlepované pohlednice a vzorky odtrhnout bez poškození materiálu.

Vlastnosti

- velmi dobrá tepelná stabilita
- zpětné odlepitelné
- dobrá odolnost olejům

Pokyny

Přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet.
V závislosti na kvalitě papírů a zpracovatelských podmínkách může dojít eventuelně k migraci olejových částic. Doporučuje se zamezit zbytečnému teplotnímu zatížení, např. vysoká teplota u prodloužené odstávky stroje a pokud možno tavný zásobník naplnit jen denní spotřebou lepidla.

Technické údaje

Barva	transparentní, světlá
Film	měkký, jasný, na povrchu lehce lepivý
Viskozita	Brookfield Sp 27 ASTM D 3236-88
	cca 5.800 mPas (150°C)
	cca 4.100 mPas (160°C)
	cca 2.400 mPas (175°C)
Bod měknutí	cca 95°C / R&K ASTM E28-99
Hustota	cca 0,97 g/cm3 (23°C)

Forma dodávky

Polštářky

Skladování

V dobře uzavřeném originálním balení chráněném před světlem, prachem,vlhkostí a teplem 12 měsíců

Nános

Tryska, stříkatelný

Bezpečnostní pokyny

Viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Zpracovatelské pokyny

Doporučené teploty: Tank/předtavička cca 150°C, hadice cca 160°C, trysková hlavice cca 160-165°C,
průměr trysek: 0,4mm, případně 0,38mm

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 21.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)