LUNATACK® PHC 7236

Tavné lepidlo

Použití : Lunatack® PHC 7236 byl vyvinut pro lepení papíru a kartonáže s obvyklými povrchy. Je koncipován tak, že je ideální i pro ruční tavné pistole.
Lunatack® PHC 7236 je díky dlouhé době zpracování univerzálně použitelný a z velké části pokrývá požadavky kladené v papírenském průmyslu. Je používán pro výrobu papírových „podnosů“(tray) a stohovatelných krabic (zvláště lepenkových krabic pro ovoce a zeleninu) a dále pro uzavírání kartonů a skládaných krabic.

Vlastnosti :
- dobrá tavná stabilita
- velmi dobrý tavný takt (eliminuje vrtanou sílu)
- dlouhá doba zpracování
- velmi krátký vazbový čas
- není vhodný pro hlubokomražené materiály

Pokyny : přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet.

Technické údaje :

Barva	světlá amber
Film lepidla	tvrdý, elastický, suchý
Viskozita	Brookfild, kužel 27 ASTM D 3236-68 cca 1.250 mPas při 175°C
Bod měknutí	cca 110°C / R&K – ASTM E 28-99
Hustota	cca 0,99 g/cm^3 (20°C)
Otevřený čas	střední
„Vazbový čas“	krátký

Forma dodávky : „pecičky “

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení, chránit před světlem, vlhkostí a horkem , skladovatelnost 12 měsíců

Nános : kolečko, válec, tryska

Čištění : pro čištění zařízení za chladu doporučujeme EASY CLEAN No.1

Bezpečnostní pokyny : viz etiketa nebo Bezpečnostní list

Pokyny pro zpracování

Teplota zpracování by měla být nastavena v rozmezí 160 – 180°C (podle způsobu nanášení)

Důležité upozornění :
Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy. Doporučujeme vždy provést dostatečné vlastní zkoušky na vhodnost materiálu pro zamýšlený účel.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 21.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)