LUNATACK® PHC 7571

Tavné lepidlo

Použití : lepidlo LUNATACK PHC 7571 bylo vyvinuto pro lepení trayů a pro uzavírání kartonů při zvýšené okolní teplotě.

LUNATACK PHC 7571 může být použito v obalovém průmyslu na všech běžných tray – automatech, zejména pro ovoce a zeleninu. Nízká viskozita umožňuje vzhledné a současně i úsporné zpracování. Velmi dobrá počáteční přilnavost a rychlost vytvrzení umožňuje optimální zpracování.

Vlastnosti :
- dobrá tepelná stabilita
- vynikající tvarová stálost za tepla
- vysoká počáteční přilnavost
- velmi dobré vytvrzování

Pokyny : Přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet

Technické údaje :

Barva	světlá ambra
Film	tvrdý, elastický, suchý
Viskozita	Brookfild Sp 27 ASTM D 3236-88 cca 1,100 mPas (175°C)
Bod měknutí	cca 115°C / R&K ASTM E28-99
Hustota	cca 0,98 g/cm3 (23°C)
Otevřená čas	krátký
Vazbový čas	krátký
„Povolení“	na dotázání

Forma dodávky : granulát

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení chráněném před světlem, prachem, vlhkostí a teplem 12 měsíců

Nános : tryska

Bezpečnostní pokyny : viz Bezpečnostní list nebo etiketa

Zpracovatelské pokyny : teplota zpracování by se měla být v rozmezí 150 – 180 °C

Důležité upozornění :
Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.
Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!
Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.
Současně platí námi předané ústní informace.
Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.
Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.
Ve zbývajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.

Datum tisku : 21.10.2013 (nahrazuje všechny předchozí údaje)