LUNATACK® PHC 7590

Tavné lepidlo

Použití : lepidlo LUNATACK PHC 7590 bylo vyvinuto pro lepení trayů a pro uzavírání kartonů a skládaček při nízkých a středních teplotách. Velmi dobrá stabilita taveniny. Používá se v obalovém průmyslu na všech běžných balících automatech.
LUNATACK PHC 7590 je zvlášť vhodný pro balení potravin i hlubokozmražených. Při balení nápojů se používá na nalepování slámek na natírané nebo lakované obaly
LUNATACK PHC 7590 je možné zpracovávat i na velmi jemných tryskách

Vlastnosti :
- velmi dobrá tavná stabilita
- nízká zpracovatelská teplota
- vysoká počáteční pevnost
- dobrá odolnost proti chladu
- dobrá přilnavost na nepropustné papíry a kartonáž

Pokyny : Přilnavost lepidla (adhese) na použité materiály je potřebné odzkoušet

Technické údaje :

Barva	světle žlutá
Film	tvrdý, elastický, suchý
Viskozita	Brookfild Sp 27 ASTM D 3236-88
	cca 1.650 mPas (125°C)
	cca 750 mPas (150°C)
Bod měknutí	cca 98°C / R&K ASTM E28-99
Hustota	cca 0,99 g/cm3 (23°C)
Otevřený čas	střední
Vazbový čas	krátký

Forma dodávky : granulát, polštářek

Skladování : v dobře uzavřeném originálním balení chráněném před světlem, prachem,vlhkostí a teplem 12 měsíců

Nános : tryskový bez přímého kontaktu, kolečkový, diskový, ponorné prsty

Bezpečnostní pokyny : viz Bezpečnostní list nebo etiketa. Tavná lepidla uvolňují i při dodržování předepsané teploty zpracování páry, při čemž vzniká často zápach. Pokud se však zpracovatelská teplota překročí na delší dobu, mohou rozkladem tavného lepidla vznikat škodlivé látky. V takových případech se musí zabránit vdechování škodlivých par či plynů zavedením bezpečnostních opatření, např. odsáváním par.

Zpracovatelské pokyny : teplota zpracování by se měla pohybovat v rozmezí 130 – 160 °C