EXPRESS LK 10

PVAc-Lepidlo pro kolíkovací automaty s pumpou na stlačený vzduch

Vlastnosti
RAKOLL EXPRESS LK 10 je vysoce kvalitní nízkoviskózní PVAc lepidlo, **speciálně vyvinuté pro kolíkovací automaty,** které i při silném nánosu např. neohoblovaných spárách vytvrzuje velmi rychle za tepla i při normální teplotě. Byl vyvinutý speciálně pro zařízení na výrobu středové spárovky s vícenásobným vsunem lamel nebo i jednotlivě.

Zatřídění dle DIN EN 204 – D 2

Použití
- Lepení středové spárovky na zařízeních fy. TORWEGE s vícenásobným vsunem lamel
- Lepení středové spárovky na zařízeních fy. TORWEGE s jednotlivým vsunem lamel

Pokyny pro zpracování
Otevřený čas a lisovací čas jsou silně ovlivněny např. : vlhkostí vzduchu, savostí materiálu, naneseným množstvím a pnutím v materiálu.

Dobrých výsledků je dosaženo za následujících předpokladů :

Teplota místnosti a materiálu	18 - 20 °C
Vlhkost dřeva	10 %
Relativní vlhkost vzduchu	60 - 70 %

Množství nánosu :
Orientační hodnoty pro lepení středové spárovky: 35 – 45 g/m^2

Lisovací čas
Při lepení středové spárovky se lisovací čas řídí podle teplotních poměrů a rychlosti průchodu, která závisí od šířky používaných lamel.

Příprava dřeva
Dřevo by mělo být rovně a přesně řezané.
Všeobecně se mohou používat přímo nařezané, bez následného hoblování.

Nános lepidla
RAKOLL EXPRESS LK 10 se nanáší tryskami.

Barvení dřeva
RAKOLL EXPRESS LK 10 nezpůsobuje žádné barvení dřeva. Kovy ve spojení s kyselinami obsaženými ve dřevě však mohou způsobit barevné změny.

Čištění
Pracovní nástroje před zaschnutím lepidla omýt vodou
Separátor pro lisovací plechy a díly zařízení :
ACMOS 1124 B
ACMOS 81-400 WE

Chemicko-technické údaje

Báze:	Polyvinylacetátová disperze
Barva:	bílá, po vyschnutí transparentní
Viskosita :	500 mPas (Brookfield RV, Spindel 3, 50 UPM při 20°C
Bílý bod :	+9 °C
pH :	cca 7

Označení
RAKOLL EXPRESS LK 10 nepodléhá povinnosti označovat dle platných předpisů pro nebezpečné látky.

Skladování
V dobře uzavřených originálních baleních při normální teplotě 12 měsíců. Po delším skladování lepidlo před použitím dobře rozmíchat.
Citlivé na mráz !