RAKOLL LP 9781

Disperzní lepidlo pro lepení plechu ve výrobě dveří

Vlastnosti
RAKOLL LP 9781 je disperzní lepidlo na akrylátové bázi, které se vyznačuje dobrými adhezními vlastnostmi k různým předupraveným plechům.

Použití
Lepení žárově pozinkovaných nebo elektrolyticky pozinkovaných plechů s minerálními deskami nebo voštinami.

Pokyny pro zpracování
Otevřený čas a lisovací čas jsou silně ovlivněny např.: vlhkostí vzduchu, savostí materiálu a množství nánosu a pnutím v materiálu.

Dobrých výsledků je dosaženo za následujících předpokladů :

Teplota místnosti a materiálu	18 - 20°C
Relativní vlhkost vzduchu	60 - 70 %
Množství nánosu	80 - 100 g/m^2
Teplota lisování	cca 70°C
Lisovací čas	cca 12 min
Lisovací tlak u dílů bez pnutí	0,1 - 0,5 N/mm^2

Příprava materiálu
Lepené díly musí být čisté, zbavené prachu a mastnot.

Nános lepidla
RAKOLL LP 9781 se obvykle nanáší nanášecím zařízením, ručním válečkem nebo zubovou špachtlí.

Lisování
Lepené díly spojíme v průběhu otevřeného času a lisujeme tak dlouho, dokud není dosaženo dostatečné počáteční pevnosti.

Čištění
Nanášecí zařízení čistit před zaschnutím lepidla vodou.

Chemicko-technické údaje
Base: modifikovaná akrylátová disperze

Bílý bod: + 8°C

Viskosita : cca 4.500 mPa.s
pH : cca 8

Označení
RAKOLL LP 9781 nepodléhá povinnosti označovat dle platných předpisů pro nebezpečné látky.

Skladování
V dobře uzavřených originálních baleních při teplotě +15 až +20 °C 12 měsíců. Citlivé na mráz !

Technický stav : srpen 1998
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických listech neplatné