RAKOLL SK K2/486

Tavné lepidlo na hrany s vysokou tepelnou odolností

Vlastnosti
RAKOLL® SK K2/486 je lepidlo z umělé pryskyřice na bázi EVA s vysokou tepelnou odolností, krátkým otevřeným časem a dobrými zpracovatelskými vlastnostmi.

Použití
RAKOLL® SK K2/486 je odzkoušený největšími výrobci a je vhodný pro nanášení na povolené druhy hran.

Pokyny pro zpracování
Olepovací zařízení musí být nastaveno dle návodu výrobce.

RAKOLL® SK K2/486 lze zpracovávat obvyklým způsobem.

Dobrých výsledků je dosaženo za následujících předpokladů :

Teplota místnosti a materiálu	18 - 20 °C
Vlhkost dřeva	8 - 10 %
Teplota zpracování na válcích	200 - 220 °C
Rychlost posuvu	minimálně 20 m/min

Tepelná odolnost
Tepelná odolnost lepidla RAKOLL® SK K2/486 vyhovuje všem požadavkům, které mohou být u nábytku v oblasti bydlení a pro chladné, mírné, suché i vlhké podnebí.

Tepelná odolnost při testu za stoupající teploty dle metody „ RAKOLL „ při použití 3 melaminových hran, 1 PVC a 1 dýhové hrany i 2 extrudovaných hran: cca 101 °C

Čištění
Tavící nádoby by měly být čištěny v pravidelných časových intervalech.
Separátor pro přítlačné válečky: ACMOS 100-81 S

Hrany
Hrany mohou vykazovat velmi rozdílné vlastnosti při olepování, i když se jedná o materiál téže skupiny. Z tohoto důvodu je potřebné v každém případě provést zkoušky na vhodnost lepidla.

Řídit se doporučením výrobců hran.

Chemicko-technické údaje

Báze:	Ethylen-Vinylacetat-kopolymer (EVA)
Viskosita:	cca 87.000 mPa.s Brookfield RVT, kužel SC 4-29 při 204 °C
Bod měknutí:	cca 107 °C Ring + Kugel dle ASTM E 28

Označení
RAKOLL- SK K2/486 nepodléhá povinnosti označování dle platných předpisů pro nebezpečné látky.

Upozornění
I při dodržování předepsaných teplot zpracování unikají z lepidla páry, které mohou dráždit dýchací cesty. Proto by mělo být zajištěno odstranění par například vhodným odsáváním.

Skladování
RAKOLL SK K2/486 skladovat v chladu a suchu minimálně 24 měsíců.

Balení / barva
25 kg papírový pytel / přírodní, bílá