RAKOLL SK K4/570

Tavné lepidlo na hrany

Vlastnosti
RAKOLL® SK K4/570 je lepidlo z umělé pryskyřice na bázi EVA. Má dobré zpracovatelské vlastnosti – je dobře tavitelné a dobře se roztéká.

Použití
RAKOLL® SK K4/570 je odzkoušený největšími výrobci a je vhodný pro nanášení na povolené druhy hran.

Pokyny pro zpracování
Olepovací zařízení musí být nastaveno dle návodu výrobce.

RAKOLL® SK K4/570 lze zpracovávat obvyklým způsobem.

Dobrých výsledků je dosaženo za následujících předpokladů :

Teplota místnosti a materiálu	18 - 20 °C
Vlhkost dřeva	8 - 10 %
Teplota zpracování na válcích	190 - 210 °C
Rychlost posuvu	od cca 16 m/min

Tepelná odolnost
Tepelná odolnost lepidla RAKOLL® SK K4/570 vyhovuje středním požadavkům, které mohou být u nábytku v oblasti bydlení a pro chladné oblasti.

Tepelná odolnost při testu za stoupající teploty dle metody „ RAKOLL „ : cca 85 °C

Čištění
Tavící nádoby by měly být čištěny v pravidelných časových intervalech.
Separátor pro čištění válců : ACMOS 100-81 S

Hrany
Hrany mohou vykazovat velmi rozdílné vlastnosti při olepování, i když se jedná o materiál téže skupiny. Z tohoto důvodu je potřebné v každém případě provést zkoušky na vhodnost lepidla.

Řídit se doporučením výrobců hran.

Chemicko-technické údaje

Báze:	Ethylen-Vinylacetat-kopolymer (EVA)
Viskosita:	cca 65.000 mPa.s Brookfield RVT, kužel SC 4-29 při 204 °C
Bod měknutí:	cca 100 °C Ring + Kugel dle ASTM E 28

Označení
RAKOLL- SK K4/570 nepodléhá povinnosti označování dle platných předpisů pro nebezpečné látky.

Upozornění
I při dodržování předepsaných teplot zpracování unikají z lepidla páry, které mohou dráždit dýchací cesty. Proto by mělo být zajištěno odstranění par např. vhodným odsáváním

Skladování
RAKOLL SK K4/570 skladovat v chladu a suchu.

Balení / barva
25 kg papírový pytel / přírodní