RAKOLL SK K4/581 LV

Univerzální tavné lepidlo na hrany z produkce firmy H.B.Fuller v osvědčené kvalitě s novými surovinami

Vlastnosti

RAKOLL® SK K4/581 LV je lepidlo z umělé pryskyřice na bázi EVA. Má dobré zpracovatelské vlastnosti – je dobře tavitelné a dobře se roztéká.

Použití

RAKOLL® SK K4/581 LV je odzkoušený největšími výrobci a je vhodný pro nanášení na povolené druhy hran. Je vhodný také pro softforming.

Pokyny pro zpracování

Olepovací zařízení musí být nastaveno dle návodu výrobce.

RAKOLL® SK K4/581 LV lze zpracovávat obvyklým způsobem.

Dobrých výsledků je dosaženo za následujících předpokladů :

Teplota místnosti a materiálu	18 - 20 °C
Vlhkost dřeva	8 - 10 %
Teplota zpracování na válcích	190 - 210 °C
Rychlost posuvu	od 10 m/min

Tepelná odolnost

Tepelná odolnost lepidla RAKOLL® SK K4/581 LV vyhovuje požadavkům, které mohou být u nábytku v oblasti bydlení a pro chladné oblasti.

Tepelná odolnost při testu za stoupající teploty dle metody „ RAKOLL „ : cca 80 °C

Čištění

Tavící nádoby by měly být čištěny v pravidelných časových intervalech.

Hrany

Hrany mohou vykazovat velmi rozdílné vlastnosti při olepování, i když se jedná o materiál téže skupiny. Z tohoto důvodu je potřebné v každém případě provést zkoušky na vhodnost lepidla.

Řídit se doporučením výrobců hran.

Chemicko-technické údaje

Báze:	Ethylen-Vinylacetat-kopolymer (EVA)
Viskosita:	cca. 80.000 mPa.s Brookfield RV, kužel SC 4-29 při 204 °C
Bod měknutí:	ca. 100 °C Ring + Kugel dle ASTM E 28

Označení

RAKOLL SK K4/581 LV nepodléhá povinnosti označování dle platných předpisů pro nebezpečné látky.

Upozornění

I při dodržování předepsaných teplot zpracování unikají z lepidla páry, které mohou dráždit dýchací cesty. Proto by mělo být zajištěno odstranění par např. vhodným odsáváním.

Skladování

RAKOLL SK K4/581 LV skladovat v chladu a suchu. Doba skladování je nejméně 24 měsíců.

Technický stav : červen 2006
Od tohoto data jsou odlišné údaje uvedené v dříve vydaných technických listech neplatné.