RAKOLL SK K4/590

Tavné lepidlo na hrany s nízkou rychlostí posuvu a nízkou teplotou zpracování

Vlastnosti

RAKOLL® SK K4/590 je lepidlo z umělé pryskyřice na bázi EVA, které bylo vyvinuto pro zpracování na zařízeních s nízkou rychlostí posuvu. S ohledem na jeho nízký bod tání se velmi dobře taví a roztéká.

Použití

RAKOLL® SK K4/590 je odzkoušený největšími výrobci a je vhodný pro nanášení na povolené druhy hran. Používá se rovněž pro obalování s tenkými PVC a PP foliemi.
Doporučujeme provést vlastní zkoušky na vhodnost lepidla.

Pokyny pro zpracování

Olepovací zařízení musí být nastaveno dle návodu výrobce.

RAKOLL® SK K4/590 lze zpracovávat obvyklým způsobem.

Dobrých výsledků je dosaženo za následujících předpokladů :

Teplota místnosti a materiálu	18 - 20 °C
Vlhkost dřeva	8 - 10 %
Teplota zpracování na válcích	160 - 180 °C
Rychlost posuvu	od 10 m/min

Tepelná odolnost

Tepelná odolnost lepidla RAKOLL® SK K4/590 vyhovuje všem požadavkům, které mohou být u nábytku v oblasti bydlení a pro chladné oblasti.

Čištění

Tavící nádoby by měly být čištěny v pravidelných časových intervalech.

Hrany

Hrany mohou vykazovat velmi rozdílné vlastnosti při olepování, i když se jedná o materiál téže skupiny. Z tohoto důvodu je potřebné v každém případě provést zkoušky na vhodnost lepidla.

Řídit se doporučením výrobců hran a folií.

Chemicko-technické údaje

Báze:	Ethylen-Vinylacetat-kopolymer (EVA)
Viskosita:	cca 7.500 mPa.s Brookfield RVT, kužel SC 4-29 při 204 °C
Bod měknutí:	cca 88 °C Ring + Kugel dle ASTM E 28

Označení

RAKOLL- SK K4/590 nepodléhá povinnosti označování dle platných předpisů pro nebezpečné látky.

Upozornění

I při dodržování předepsaných teplot zpracování unikají z lepidla páry, které mohou dráždit dýchací cesty. Proto by mělo být zajištěno odstranění par například vhodným odsáváním

Skladování

RAKOLL SK K4/590 skladovat v chladu a suchu. Skladovací doba minimálně 24 měsíců.

Balení / barva

25 kg papírový pytel / přírodní