RAKOLL SK P 09

Tavné lepidlo pro olepovací přístroje HOLZ-HER

Vlastnosti
RAKOLL® SK P 09 je lepidlo z umělé pryskyřice na bázi EVA. Má dobré zpracovatelské vlastnosti – je dobře tavitelné a netáhne žádná vlákna.

Použití
Olepování masivu, dýhových hran, melaminových hran, kousků DKS-desek (dle možností s přednátěrem) a PVC hran (upravených přednátěrem).

Pokyny pro zpracování
Olepovací zařízení musí být nastaveno dle návodu výrobce.

Dobrých výsledků je dosaženo za následujících předpokladů :

Teplota místnosti a materiálu	18 - 20 °C
Vlhkost dřeva	8 - 10 %
Teplota zpracování na válcích	200 - 220 °C
Rychlost posuvu	12 - 20 m/min

Rychlost posuvu by měla být vysoká, aby se lepidlo předčasně neochladilo a bylo ještě dost tekuté pro přilepení materiálu hran při průchodu tlakovou zónou. Pevnost a odolnost spojení závisí mimo jiné na velikosti lepené plochy.

Tepelná odolnost
Tepelná odolnost lepidla RAKOLL® SK P 09 vyhovuje všem požadavkům, které mohou být u nábytku v oblasti bydlení a pro chladné, mírné, suché, teplé a vlhké oblasti.

Čištění
Tavící nádoby by měly být čištěny v pravidelných časových intervalech.
Separátor pro přítlačné válečky : ACMOS 100-81 S

Hrany
Hrany mohou vykazovat velmi rozdílné vlastnosti při olepování, i když se jedná o materiál téže skupiny. Z tohoto důvodu je potřebné v každém případě provést zkoušky na vhodnost lepidla.

Řídit se doporučením výrobců hran.
Pokud mají být lepeny hrany vyrobené z HPL desek, doporučujeme je opatřit přednátěrem.

Chemicko-technické údaje

Báze:	Ethylen-Vinylacetat-kopolymer (EVA)
Viskozita:	cca 65.000 mPa.s Brookfield RVT, kužel SC 4-29 při 204 °C
Bod měknutí:	cca 97 °C Ring + Kugel dle ASTM E 28

Označení
RAKOLL SK P 09 nepodléhá povinnosti označování dle platných předpisů pro nebezpečné látky.

Upozornění
I při dodržování předepsaných teplot zpracování unikají z lepidla páry, které mohou dráždit dýchací cesty. Proto by mělo být zajištěno odstranění par např. vhodným odsáváním

Skladování
RAKOLL SK P 09 skladovat v chladu a suchu minimálně 24 měsíců.

Balení / barva
15 kg box, 45ks patronů / přírodní