RAKOLL SK U 320

Neplněné obalovací tavné lepidlo pro dekorační fólie

Vlastnosti

RAKOLL® SK U 320 je neplněné lepidlo z umělé pryskyřice na bázi EVA s krátkým otevřeným časem, nízkou viskozitou, relativně vysokou tepelnou odolností, dobrými zpracovatelskými vlastnostmi a dobrou přilnavostí na těžko lepitelné materiály.

Použití

Obalování profilů z dřevotřísky, MDF-desek a masivu dekoračními foliemi včetně tenkých papírových folií.

Pokyny pro zpracování

Olepovací zařízení musí být nastaveno dle návodu výrobce.

Druh a jakost dílů, jako i pracovní předpoklady mohou značně ovlivnit lepení.

Teplota místnosti a materiálu	18 - 20 °C
Vlhkost dřeva	8 - 10 %
Teplota zpracování na válcích	160 - 180 °C
Spotřeba	70 - 100g/m^2
Rychlost posuvu	minimálně 20 m/min

Tepelná odolnost

Tepelná odolnost obalovaných profilů závisí podstatně na lepeném materiálu, formě a velikosti profilů a provedení lepení. Z tohoto důvodu nemůžeme uvést žádné všeobecné údaje o tepelné odolnosti.

Dosahovaná tepelná odolnost obalovaných profilů, která byla ověřena zkouškou se stoupající teplotou je asi 70°C.

Čištění

Tavící nádoby by měly být čištěny v pravidelných časových intervalech.

Chemicko-technické údaje

Báze:	Ethylen-Vinylacetat-kopolymer (EVA)
Viskozita:	cca 5.500 mPa.s Brookfield RVT, kužel SC 4-29 při 204 °C
Hustota:	0,98 g/cm^3
Bod měknutí:	cca 81 °C Ring + Kugel dle ASTM E 28

Označení

RAKOLL SK U 320 nepodléhá povinnosti označování dle platných předpisů pro nebezpečné látky.

Upozornění

I při dodržování předepsaných teplot zpracování unikají z lepidla páry, které mohou dráždit dýchací cesty. Proto by mělo být zajištěno odstranění par například vhodným odsáváním.

Skladování

RAKOLL SK U 320 skladovat v chladu a suchu.

Balení / barva

25 kg papírový pytel / nažloutlá transparentní