Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

ULTRAFLEX® 4010 Y

Báze : přednátěr pro řídkou useň nebo useň s vysokým obsahem tuků

Poznámka : velmi dobré spojení vláken v usni, dvousložkové zpracování

Specifikace produktu :

Viskozita při 20°C :	**cca 300 mPas**
Hustota :	**cca 0,88 g/cm^3**
pH hodnota :	**-**
Barva :	**bezbarvá, transparentní**
Bezpečnostní pokyny :	**viz bezpečností list, etiketa**
Skladování :	**12 měsíců při 15 – 25°C v uzavřeném balení**
Chování za chladu :	**lepidlo se nesmí převážet nebo skladovat pod + 10°**

Zpracování :

Tvrdidlo:	**zpracovává se s tvrdidlem Harter 3FE, nebo 101**
Mísící poměr:	**5-10 hmotnostních %**
Doba zreagování:	**více než 8 hodin**
Doba suché/kontaktní lepivosti:	**10 minut až 4 dny**
Zpracovatelská teplota:	**18 – 25°C, teplota nesmí klesnout pod 16°C**
Nanášecí nástroje :	**štětec**
Ředidlo :	**ISA-Verdünner 12**
Čištění :	**ISA-Verdünner 220**

Pokyny pro zpracování :

Všeobecně
Useň odrásat a očistit od volných částic. Nanést **Ultraflex 4010 Y** a nechat 10 minut oschnout. Potom natřít zvoleným typem Ultraflexu.

Poznámka
Je použitelný i pro usně s vysokým obsahem tuků.

Datum vydání : 29.10.2002 (nahrazuje všechna předchozí vydání)
Datum tisku : 9.12.2013