Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

ULTRAFLEX® 4021

Báze : polyuretanový přednátěr pro řídkou useň nebo useň s vysokým obsahem tuků

Poznámka : velmi dobré spojení vláken v usni, dvousložkové zpracování

Specifikace produktu :

Viskozita při 20°C :	**cca 1.000 mPas**
Hustota :	**cca 0,86 g/cm^3**
Sušina :	**cca 23%**
Barva :	**nažloutlá, světlá, čirá**
Bezpečnostní pokyny :	**viz bezpečností list, etiketa**
Skladování :	**12 měsíců při 15 – 25°C v uzavřeném balení**
Chování za chladu :	**lepidlo není mrazuvzdorné**
Zpracování :	
Tvrdidlo:	**zpracovává se s tvrdidlem Harter 3FE, FC/UV nebo 101**
Mísící poměr:	**5-10 hmotnostních %**
Doba zreagování:	**u tvrdidla 3FE – 6 hodin**
Doba suché/kontakní lepivosti:	**10 minut až 4 dny**
Zpracovatelská teplota:	**18 – 25°C, teplota nesmí klesnout pod 16°C**
Nanášecí nástroje :	**štětec, případně strojní nanášení**
Ředidlo :	**ISA-Verdünner 220**
Čištění :	**ISA-Verdünner 220**

Pokyny pro zpracování :

Všeobecně
Useň odrásat a očistit od volných částic. Nanést **Ultraflex 4021 + tvrdidlo** a nechat přiměřený čas oschnout. Potom natřít zvoleným typem Ultraflexu a slepit.

Poznámka
Je použitelný i pro usně s vysokým obsahem tuků.

Datum vydání : 5.3.2003 (nahrazuje všechna předchozí vydání)
Datum tisku : 9.12.2013