Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

ULTRAFLEX® 69/258

Báze : dvousložkové polyuretanové lepidlo obsahující rozpouštědla

Oblast použití : pro lepení rozličných měkkých PVC fólií na nosných částech z dřevovláknitého materiálu (kontaktní zacházení)

Poznámka : lepidlo s vyšší počáteční přilnavostí a tepelnou odolností pro automobilový průmysl

Specifikace produktu :

Viskozita při 20°C :	**cca 114 s, v 6mm DIN odlivce**
Hustota :	**cca 0,84 g/cm^3**
pH hodnota :	**-**
Barva :	**transparentní**
Bezpečnostní pokyny :	**viz bezpečností list, etiketa**
Skladování :	**12 měsíců při 15 – 25°C v uzavřeném balení**
Chování za chladu :	**lepidlo se nesmí převážet nebo skladovat pod + 10°**
Zpracování :	
Tvrdidlo:	**zpracovává se s tvrdidlem Harter 212 nebo 208**
Mísící poměr:	**100:8 hmotnostních %**
Hrncový čas:	**cca 12 hodin**
Otevřený čas:	**cca 8 – 40 min**
Zpracovatelská teplota:	**18 – 25°C**
Nanášecí nástroje :	**štětec - oboustranně, stříkáním**
Množství nánosu :	**nosič cca 120 g/m^2 , PVC folie cca 80 g/m^2 , textil cca 50 g/m^2**
Ředidlo :	**ISA-Verdünner 12**
Čištění :	**ISA-Verdünner 12**

Pokyny pro zpracování :

Všeobecně

Lepivá plocha musí být čistá, suchá a bez mastnot. Tvrdidlo musí být přidáváno do lepidla. Míchací čas – cca 1 minuta, míchacími lopatkami, rychlost/tempo 100-300upm. Nános lepidla se provádí oboustranně. Po předepsané době odvětrání může být slepení provedeno. Zpravidla může být spoj přitlačen a provedou rukou. Kratší silnější lisovací tlak úplně postačí. Slepení se obyčejně provádí při pokojové teplotě. Lisování za tepla není bezpodmínečně nutné. Přilnavost/soudržnost a teplotní stabilita musí být nejdříve po 48 hodinách překontrolovány. Ke zjištění exaktních parametrů lepení musí být provedeny potřebné zkoušky.

Zvláštní upozornění

Tvrdidlo obsahuje Isokyanáty. Plyny a výpary/mlhy nevdechovat . Zamezit styku s pokožkou a očima , v případě potřísnění vypláchnout důkladně vodou.

Datum vydání : 12.07.2002 (nahrazuje všechna předchozí vydání)
Datum tisku : 9.12.2013