Technická specifikace produktu

H. B. Fuller, GmbH
Kaplanstraße 30
A – 4600 Wels
Austria

UMBUGZEMENT 500 M

Báze : modifikovaný přírodní latex, laminování z kůže, podšívky a textilu, zaklepávání svršků a textilií pro potahování na kůže a textilie

Poznámka : velmi měkký film, dlouhá lepivost

Specifikace produktu :

Viskozita při 20°C :	**cca 110 s (DIN/ 10B)**
Hustota :	**cca 0,70 g/cm^3**
Sušina :	**cca 12,6%**
Barva :	**lehce nažloutlá**
Bezpečnostní pokyny :	**viz bezpečností list, etiketa**
Skladování :	**12 měsíců při 15 – 25°C v uzavřeném balení**
Chování za chladu :	**při nižší teplotě houstne, po zahřátí na zpracovatelskou teplotu je lepidlo plně použitelné**

Zpracování :

Tvrdidlo:	
Doba suché/kontaktní lepivosti:	**5 minut až 120 minut**
Zpracovatelská teplota:	**18 – 25°C, teplota nesmí klesnout pod 16°C**
Nanášecí nástroje:	**štětec**
Ředidlo:	**ISA-Verdünner 4**
Čištění:	**ISA-Verdünner 4**

Pokyny pro zpracování :

Všeobecně
Materiály běžným způsobem připravit, nanést lepidlo z obou stran a nechat zaschnout. V průběhu určené doby zpracování materiály k sobě přiložit a přitlačit nebo zaklepat. Podle použitého materiálu, tloušťky nánosu a teploty může být rozdílné zpracování.

Datum vydání : 5.3.2003 (nahrazuje všechna předchozí vydání)
Datum tisku : 9.12.2013